ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 2К 2:1

1000 МЛ + 500 МЛ
ЦВЕТ: СЕРЫЙ

73100	ГРУНТ	73100Н	ОТВЕРДИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Двухкомпонентный эпоксидный грунт, применяется для защиты от коррозии поверхностей из углеродистых и оцинкованных сталей, алюминия и его сплавов, а также окраски панелей из стеклопластика. Легко наносится, хорошо сохнет, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Использование методом «мокрый по мокрому».

ВНИМАНИЕ!!!
Нанесение методом «мокрый по мокрому» возможно только при условии, что общая толщина базовой эмали не будет превышать 25 мкм.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
Использовать Средство для промывки оборудования или иной аналогичный растворитель

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Гарантийный срок годности – 24 месяцев с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от -400С до +400С в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Стальные и оцинкованные поверхности, поверхности из цветных металлов и их сплавов, стеклопластики, отшлифованный заводской грунт или заводское ЛКП.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона BlackFox. Отшлифовать абразивами Р120–Р320 в зависимости от обрабатываемой поверхности. Очистить поверхность вновь, используя Очиститель силикона BlackFox.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

КОМПОНЕНТ ПРОДУКТА	СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ	
	ПО ОБЪЕМУ	ПО МАССЕ
Грунт эпоксидный 2К	2	100
Отвердитель	1	30

ВЯЗКОСТЬ:

18-22 сек (DIN 4мм) при температуре 200С
Разбавление: Разбавитель для акриловых материалов до 20%

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ	BAR	
Пневматическое распыление RP	**1.5 - 2.5 (на входе)**	**1.3 – 1.4 мм**
Пневматическое распыление HVLP	**2.0 (на входе)**	**1.3 – 1.4 мм**

НАНЕСЕНИЕ:

1-2 слоя
Рекомендуемая температура использования от +15о до +30оС, в
лажность не более 80%

ВЫДЕРЖКА:

между слоями 10-15 мин.
перед нанесением последующих покрытий 40-60 мин.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

8 часов при 20оС

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА:

30-50 мкм

ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59