

1К ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ

500 МЛ
ЦВЕТ: СЕРЫЙ



71075



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Быстросохнущий, однокомпонентный адгезионный грунт, применяемый для окраски автомобильных деталей произведенных из полипропилена (PP) и полиамида (PA), акрилонитрилбутадиенстирола (ABS). Грунт отличается превосходной адгезией, высокой эластичностью и легкостью в применении. Только для профессионального применения!

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Средство для промывки оборудования BlackFox или другим подходящим растворителем

ХРАНЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТА

В герметично закрытой таре температуре от - 40°C до + 40°C , предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей в течении 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Грунт содержит растворители. Работы, связанные с применением грунта, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции с соблюдением требований безопасности.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Новая пластиковая деталь должна быть очищена от смазки для пресс-форм подходящим очистителем или путем ее прогрева в течение 60 мин при + 60-65 °С. Для улучшения процесса очистки рекомендуется использование материала типа «скотч-брайт ультратонкий». Непосредственно перед применением грунта наполнителя еще раз мягко очистить поверхность подходящим очистителем.




МЕТОД НАНЕСЕНИЯ			
Пневматическое распыление	2,0 бар (на выходе)	1,3–1,4 мм	18-26 сек

**НАНЕСЕНИЕ:**

1 полный слой

**ВЫДЕРЖКА:**

Межслойная выдержка 10 минут при +20°C.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА:**


Рекомендуемая толщина комплексного покрытия адгезива и эмали - от 28 до 100 мкм.

Теоретический расход адгезива на один слой составляет от 60 до 100 г/м² в зависимости от конфигурации окрашиваемого изделия и метода нанесения.



Массовая доля нелетучих веществ 4-6%.

Плотность от 0,87 до 0,89 г/см³

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

Время высыхания адгезива при температуре (20±2) °C - 15 мин.